

チューコーフロー® 粘着テープ CHUKOH FLO® ADHESIVE TAPES

5つの特性

- どんな物質もくっつかない
- 際立つすべり特性
- 高温環境でも連続使用が可能
- すぐれた電気絶縁性
- 抜群の耐薬品性



■グレードの説明

グレード	基材	粘着剤処理	最高使用温度	剥離紙の有無
AGF-100 FR	PTFE含浸 ガラスクロス	シリコン系 感圧粘着剤	+200℃	なし
AGF-100A	PTFE含浸 ガラスクロス	高耐熱シリコン系 感圧粘着剤	+250℃	なし
AGF-400 AGF-500	PTFE含浸 ガラスクロス	シリコン系 感圧粘着剤	+200℃	あり
AGB-500	帯電防止処理PTFE含浸 ガラスクロス	シリコン系 感圧粘着剤	+200℃	あり
AGF-101	PTFE含浸 ガラスクロス	シリコン系 感圧粘着剤	+200℃	なし
ASF-110 FR	PTFE切削 フィルム	シリコン系 感圧粘着剤	+200℃	あり・なし
ASF-115	特殊強化 PTFEフィルム	シリコン系 感圧粘着剤	+200℃	なし
ASF-118A FR	超特殊強化 PTFEフィルム	高耐熱シリコン系 感圧粘着剤	+250℃	なし
ASF-116T FR	極薄特殊強化 PTFEフィルム	シリコン系 感圧粘着剤	+200℃	なし
API-114A FR	ポリイミドフィルム	高耐熱シリコン系 感圧粘着剤	+250℃	あり・なし
AUE-112B	超高分子量 ポリエチレンフィルム	アクリル系 感圧粘着剤	+80℃	あり

川島商事株式会社

(以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで)

名古屋営業所	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052)671-4171
小牧営業所	〒485-0826	小牧市大字東田中字金井戸601番地の1	TEL (0568)76-4711
名古屋南営業所	〒455-0804	名古屋市港区当知一丁目906番地	TEL (052)383-1841
静岡営業所	〒422-8037	静岡市駿河区下島350番地の1	TEL (054)238-1733
松本営業所	〒390-0836	松本市高宮北15番5号	TEL (0263)26-0545
長野営業所	〒380-0928	長野市若里七丁目11番28号	TEL (026)227-5252
北陸営業所	〒920-0016	金沢市諸江町中丁491番地	TEL (076)223-2761
三重営業所	〒514-0819	津市高茶屋二丁目11番9号	TEL (059)234-7372