

アオイ化学工業株式会社 瀝青質繊維性目地板

ケンタイト®

ASTM D1751

NEXCO規格合格

グリーン購入法の
特定調達品目該当品で、
環境に配慮した
商品です。

ケンタイトはコンクリート用目地板の性能として、最も重要視される復元性とはみ出し性を大きく改善した瀝青質繊維質の目地板です。

ケンタイトの性能は、はみ出しのないコンクリート用目地板の代表的な規格である「米国ASTM D-1751」の全項目に合格し、目地板として必須とされる復元性、はみ出し、圧縮強度、曲げ強度、吸水率、アスファルト含有量等の各評価項目に対して優秀な性能を示しています。

特長

-  高い復元性
-  十分な圧縮強度
-  はみ出しなし
-  作業性良好
-  保存中の変形なし



用途

- 道路、滑走路、歩道等のコンクリート目地
- 工場、広場等のコンクリートの膨脹収縮、目地部分
- その他コンクリートの膨脹収縮が予想される、建造物の目地
- 機械据付基礎、耐震用
- 型枠兼用施工

適合規格

試験項目	※1 ASTM D-1751	※2 NEXCO規格		試験要領
		舗装施工管理要領	コンクリート施工管理	
取り扱いに対する抵抗	変形・破損のないこと	—	—	通常時、寒冷期の普通の取扱い
1/2圧縮強度 N/mm ²	0.689~8.61	9.0以下	0.5~9.0	1/2厚さに圧縮する時に要する圧縮荷重
回復率 %	70<	65以上	65以上	1/2厚さに圧縮した後の回復率
曲げ強さ N	—	50以上	—	支間36cmで10mmたわませるのに要した荷重
はみ出し mm	6.4>	4以下	10以下	試料の3方を閉じて1/2厚に圧縮したときのはみ出し
密度 g/cm ³	0.304<	—	—	10mm厚1m ² で約4kg
瀝青含有率 %	35≤	—	—	ASTM D545に準じる
吸水率 %	20>	—	—	21.1±3℃の水中に24時間浸漬
耐候性 (D1751-73)	分解しないこと	—	—	加熱乾燥、水中浸漬後 凍結融解を10回繰り返す
	1/2圧縮強度	—	—	
	はみ出しmm6.4>	—	—	
	回復率% 70<	—	—	

※1 厚み10mmの規格値 ※2 平成20年8月版の施工管理要領の規格値

川島商事株式会社

(以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで)

名古屋営業所	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052)671-4171
エンジニアリング室	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052)671-4173
小牧営業所	〒485-0826	小牧市大字東田中字金井戸601番地の1	TEL (0568)76-4711
名古屋南営業所	〒455-0804	名古屋市港区当知一丁目906番地	TEL (052)383-1841
静岡営業所	〒422-8037	静岡市駿河区下島350番地の1	TEL (054)238-1733
松本営業所	〒390-0836	松本市高宮北15番5号	TEL (0263)26-0545
長野営業所	〒380-0928	長野市若里七丁目11番28号	TEL (026)227-5252
北陸営業所	〒920-0016	金沢市諸江町中丁491番地	TEL (076)223-2761
三重営業所	〒514-0819	津市高茶屋二丁目11番9号	TEL (059)234-7372