



ONE BRAND # ONE SOURCE # ONE SYSTEM

水利施設等の耐摩耗、耐腐食コーティングシステム

コロプア NA

コロプア NA は刷塗り及びスプレー塗装が可能な一液性湿気硬化型コーティング材料です。本製品の湿気との反応性により、厳しい環境下でも施工が可能です。

適応範囲

コロプア NA は特に水環境での使用を想定して開発されています。その中でも DIN EN ISO 12944-5 に即したカテゴリーIm1（淡水）、Im2（海水及び汽水）、そして Im3（土壌）による腐食に適応しています。

水利工事のためのドイツ連邦行政機関（BAW）は本製品を“激しい機械的負荷の下での使用”に適したシステムとして分類しています。屋外での使用には耐候性に優れるコロプア NA-LS を推奨します。



ラインフェルデン橋

主な使用場所

- 海水配管
- 水門
- タービンハウジング
- 水利施設の鉄材保護
- 例) 矢板壁、橋脚など

製品特性

製品特徴	一液性湿気硬化型ポリウレタン
施工方法	エア-及びエアレスガン、刷毛、ローラー
施工環境	相対湿度 30~98% 露点気温度 -5~+50°C
貯蔵期間	6ヶ月（未開封）
耐熱温度	140°C（乾燥）、40°C（浸水）

川島商事株式会社

（以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで）

名古屋営業所	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052)671-4171
エンジニアリング室	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052)671-4173
小牧営業所	〒485-0826	小牧市大字東田中宇金井戸601番地の1	TEL (0568)76-4711
名古屋南営業所	〒455-0804	名古屋市港区当知一丁目906番地	TEL (052)383-1841
静岡営業所	〒422-8037	静岡市駿河区下島350番地の1	TEL (054)238-1733
松本営業所	〒390-0836	松本市高宮北15番5号	TEL (0263)26-0545
長野営業所	〒380-0928	長野市若里七丁目11番28号	TEL (026)227-5252
北陸営業所	〒920-0016	金沢市諸江町中丁491番地	TEL (076)223-2761
三重営業所	〒514-0819	津市高茶屋二丁目11番9号	TEL (059)234-7372