

SEKISUI

エスロンパイプ〈硬質ポリ塩化ビニル管〉接合用 エスロン[®]接着剤

接着剤塗布量

呼び径	13	16	20	25	30	40	50	65	75	100
塗布量 (g)	0.7	1.0	1.5	2.0	2.5	3.5	5.0	6.5	10	15
呼び径	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
塗布量 (g)	20	30	55	90	125	175	220	275	350	500



No.65S

塩ビ管用接着剤

▲注意 大口径管に塗布する場合、別途、塗布用のハケ(市販品)をご用意ください。

低粘度速乾性=A
粘度: 500mPa·s

容量	品番	梱包数	備考
1kg	S651	24	筆付



No.70S

塩ビ管用接着剤

高粘度速乾性=B
粘度: 2500mPa·s

容量	品番	梱包数	備考
500g	S705G	40	筆付
1kg	S701	24	筆付
15kg	S70-15	1	受注生産品




No.73S

塩ビ管用接着剤

低粘度速乾性=A
粘度: 500mPa·s

容量	品番	梱包数	備考
500g	S735G	40	筆付
1kg	S731	24	筆付
15kg	S73-15	1	受注生産品




No.75S

塩ビ管用接着剤

▲注意 乾きやすいため、夏季や大口径管の接続はお避けください。

低粘度速乾性=A
粘度: 150mPa·s

容量	品番	梱包数	備考
500g	S755G	40	筆付
1kg	S751	24	筆付
15kg	S75-15	1	受注生産品



No.20S

塩ビ管用短時間養生型接着剤

▲注意 施工現場の雰囲気温度5~40℃で呼び径13~75AのVP-HI/VPに使用してください。

低粘度速乾性=A
粘度: 380mPa·s

容量	品番	梱包数	備考
500g	S205G	40	筆付



No.20Sホワイト

塩ビ管用短時間養生型接着剤

▲注意 施工現場の雰囲気温度5~40℃で呼び径13~75AのVP-HI/VPに使用してください。

低粘度速乾性=A
粘度: 380mPa·s

容量	品番	梱包数	備考
500g	S205GW	40	筆付



No.80S

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI/ハイブ・ゴールド+プラス)用

▲注意 HI/ハイブ・ゴールド+(プラス)には必ずNo.80S、No.83Sホワイトを使用してください。

低粘度速乾性=A
粘度: 500mPa·s

容量	品番	梱包数	備考
500g	S805G	40	筆付
1kg	S801	24	筆付



No.83Sホワイト

耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI/ハイブ・ゴールド+(プラス)用)

▲注意 HI/ハイブ・ゴールド+(プラス)には必ずNo.83Sホワイトを使用してください。

低粘度速乾性=A
粘度: 500mPa·s

容量	品番	梱包数	備考
500g	S835G	40	筆付
1kg	S831	24	筆付



No.73Sブルー

排水・通気空調設備管、ケーブル保護管

▲注意 エスロン透明DV継手・透明DV-VU継手には着色接着剤(ブルー、UV、バイオレット)を使用してください。

水道用途には使用しないでください。

低粘度速乾性=A
粘度: 500mPa·s

容量	品番	梱包数	備考
500g	S735GB	40	筆付
1kg	S731B	24	筆付



No.75Sブルー-N(低粘度)

排水・通気空調設備管、ケーブル保護管

▲注意 エスロン透明DV継手・透明DV-VU継手には着色接着剤(ブルー、UV、バイオレット)を使用してください。

水道用途には使用しないでください。

低粘度速乾性=A
粘度: 150mPa·s

容量	品番	梱包数	備考
500g	S755GB	40	筆付
1kg	S751B	24	筆付



No.73S UV

排水・通気空調設備管、ケーブル保護管

▲注意 エスロン透明DV継手・透明DV-VU継手には着色接着剤(ブルー、UV、バイオレット)を使用してください。

水道用途には使用しないでください。

当社継手製品以外に使用した場合は施工確認がしくくなります。

低粘度速乾性=A
粘度: 500mPa·s

容量	品番	梱包数	備考
500g	S735UV	40	筆付



No.73Sバイオレット

排水・通気空調設備管、ケーブル保護管

▲注意 エスロン透明DV継手・透明DV-VU継手には着色接着剤(ブルー、UV、バイオレット)を使用してください。

水道用途には使用しないでください。

低粘度速乾性=A
粘度: 500mPa·s

容量	品番	梱包数	備考
500g	S735GV	40	筆付
1kg	S731V	24	筆付



No.100S

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(H-Tパイプ)用

▲注意 H-Tパイプには必ずNo.100Sを使用してください。

低粘度速乾性
粘度: 500mPa·s

容量	品番	梱包数	備考
250g	S1H2G	80	筆付
500g	S1H5G	40	筆付



No.100Sグリーン

耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(H-Tパイプ)用(排水専用)

▲注意 エスロンHTDV継手・透明HTDV継手とH-Tパイプの接続用途以外には使用しないでください。

低粘度速乾性
粘度: 500mPa·s

容量	品番	梱包数	備考
500g	S1H5GG	40	筆付

川島商事株式会社

{以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで}

名古屋営業所 〒456-8510
エンジニアリング室 〒456-8510
小牧営業所 〒485-0826
名古屋南営業所 〒455-0804
静岡営業所 〒422-8037
松本営業所 〒390-0836
長野営業所 〒380-0928
北陸営業所 〒920-0016
三重営業所 〒514-0819

名古屋市熱田区花町1番20号
名古屋市熱田区花町1番20号
小牧市大字東田中字金井戸601番地の1
名古屋市港区当知一丁目906番地
静岡市駿河区下島350番地の1
松本市高宮北15番5号
長野市若里七丁目11番28号
金沢市諸江町中丁491番地
津市高茶屋二丁目11番9号

TEL (052)671-4171
TEL (052)671-4173
TEL (0568)76-4711
TEL (052)383-1841
TEL (054)238-1733
TEL (0263)26-0545
TEL (026)227-5252
TEL (076)223-2761
TEL (059)234-7372