

RECTORSEAL NSF

レクターシール EP-200 EP-400 エポキシパテ

接着後15~20分で金属のように硬化、緊急補修できます。

切って練り合わせるだけの使いやすい粘土状パテ。

ご使用方法 ※まず、接着面のホコリ、サビ、油などの汚れや塗料などを落としてください。より良い接着のため、サンドペーパー等で研磨することをおすすめします。




①包装フィルムをはがし、必要な量だけ切りとります。 ②色むらがなくなるまで1~2分練り合わせます。 ③接着、充填部に押し付ける様に埋め込み成形します。

④5~10分で硬化が始まり、15~20分で固まります。硬化後1時間以上経過すれば、タップを切ったり、バフ研磨や塗装等の加工ができます。

※濡った布や、水でぬらしたヘラなどでならすときれいに仕上がります。
※作業時の気温が低いと、実用強度や、穴あけなどができるまでの時間が長くなります。5℃以上の条件でお使いください。
※練り過ぎや接着後の成形のやり直しは、接着不良や硬化不良の原因となりますのでご注意ください。

接着、シール、モールド等、穴やひび割れの補修、表面再形成にと用途は多様です。

- ◆配管: パイプ(ステンレス、銅、鉄、PVC)、ジョイント、ドレン
- ◆空調: ダクト、ユニット、ファン、etc
- ◆電機: ハウジングモーター、シャフト、etc
- ◆工業: 各種機械器具、ポンプ、ハウジングetc
- ◆自動車: オイルタンク、エンジンブロック、ファン、マフラー、オイルパン、ラジエーター、etc
- ◆船舶: 船体補修、配管補修、モーター、etc
- ◆農業: 各種用具、機械、etc
- ◆家庭: タイル、外壁、水まわり、キャビネット、ドア、etc



食品衛生法第370号、第20号 承認



EP-200W EP-200 EP-400



食品衛生法
承認

耐熱
-40~200℃

形式: エポキシ樹脂系補修剤
成分: 合成樹脂(100%)
エポキシ樹脂、アミン/アミド
密度: 1.9g/cc
色: ホワイト・ナチュラルグレー
硬 度: ショア-D85

引張強度: 420kg/cm²
圧縮強度: 1,260kg/cm²
弾性係数: 6×10⁹ PSI
剪断強度: 49kg/cm²
絶縁性: 400Volts/mil 0.125in
体積抵抗: 5×10¹⁵Ω-cm
内 容 量: EP-200/2oz (56g), EP-400/4oz (112g)

ご注意

- △万一目に入った時はすぐに15分以上流水で目を洗い、医師の手当を受けてください。
- △絶対に内服しないでください。万一内服した場合は、吐かずに多量の水を飲み、すぐに医師の手当を受けてください。
- 補修材をご使用の際は、必ず手袋、マスク、防護メガネを着用してください。
- かぶれなどのアレルギー症状の出た方は以降使用しないでください。
- 衣服類に付着して硬化した場合は、取り除けませんので、注意してください。
- 使用後はただちに石鹸と水で手をよく洗ってください。
- 直射日光を避け、涼しい乾燥した場所で保管してください。
- 子供の手が届かない所に保管してください。
- 記載のデータは、実験値であり保証値ではありません。
- 本製品をご使用になる場合、用途、目的に適合するか、使用される方の判断と責任においてご使用ください。
- 保証の範囲は、明らかに不良品の場合のみ商品の交換をさせていただきます。
- 本製品の誤った取り扱いにより発生した、障害または損害についての責任は負いかねます。
- EP-200&EP-400は、200℃を超えると悪臭が発生し、臭い移りの恐れがありますので、用途を検討の上で使用ください。

◆使用可能素材: ステンレス、鉄、銅、木材、アルミ、PVC、グラスファイバー、セラミック、ブロンズ、etc

川島商事株式会社

(以上商品のお問い合わせ、カタログご請求は、お近くの下記弊社営業所まで)

名古屋営業所	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052)671-4171
エンジニアリング室	〒456-8510	名古屋市熱田区花町1番20号	TEL (052)671-4173
小牧営業所	〒485-0826	小牧市大字東田中字金井戸601番地の1	TEL (0568)76-4711
名古屋南営業所	〒455-0804	名古屋市港区当知一丁目906番地	TEL (052)383-1841
静岡営業所	〒422-8037	静岡市駿河区下島350番地の1	TEL (054)238-1733
松本営業所	〒390-0836	松本市高宮北15番5号	TEL (0263)26-0545
長野営業所	〒380-0928	長野市若里七丁目11番28号	TEL (026)227-5252
北陸営業所	〒920-0016	金沢市諸江町中丁491番地	TEL (076)223-2761
三重営業所	〒514-0819	津市高茶屋二丁目11番9号	TEL (059)234-7372